



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده دندانپزشکی

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

شماره:

پیوست: دارد

ساعت:


جناب آقای صفر زاده

مدیر عامل محترم شرکت بتادنت

با سلام

احتراماً پیرو قرارداد انجام شده بین شرکت بتادنت و گروه اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی تهران مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در خصوص ارزیابی سیلر بتا (Beta Root Canal Sealer) به لات نامبر Sp990011 با کاربری در درمان ریشه دندان ، به استحضار می رساند مطالعات در قالب طرح پژوهشی مصوب به شماره ۵۲۲۶۹ " ثبت در سامانه پژوهشیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران " در زمینه های بررسی خواص فیزیکی ، سمیت سلولی و خواص ضد میکروبی انجام گردید . بر اساس استانداردهای موجود سیلر β -RCS از نظر خصوصیات فوق الذکر ، مورد تأیید است . جزئیات در سه بخش ، ارائه گردیده است .

دکتر شعله غیرائی
مدیر گروه آموزشی اندودانتیکس



#qrcode#



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
شماره: ۱۴۰۰/۱۱/۳۲/۴-۵
پیوست: دارد



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشتی درمانی تهران

بسمه تعالی

سرکار خانم دکتر غبرایی
معاون محترم آموزشی گروه آموزشی اندودانتیکس

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۷۴/۲۵۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در خصوص انجام آزمون‌های درخواستی بر روی سیلر به اطلاع می‌رساند، آزمون‌های انجام پذیرفته به شرح زیر می‌باشد:

۱. بررسی سیالیت

۲. اندازه‌گیری ضخامت لایه‌ای

۳. اندازه‌گیری حلالیت

۴. بررسی رادیو اپاسیته

نتایج آزمون‌ها به همراه گزارش به پیوست ارسال می‌گردد.

دکتر محمد صادق احمدآخوندی
رئیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی

تهران. خیابان انقلاب. خیابان قدس. دانشکده دندانپزشکی. مرکز تحقیقات دندانپزشکی

تلفن: ۸۸۹۸۶۶۷۷

پست الکترونیک: dentrc@tums.ac.ir سایت الکترونیک: <http://drc.tums.ac.ir> فاکس: ۸۸۹۸۶۶۸۸



دانشگاه علوم پزشکی
خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده دندانپزشکی

عنوان آزمون: ارزیابی سیلر Beta RCS از نظر خواص فیزیکی (سیالیت، حلالیت، میزان رادیوپاسیتی، ضخامت لایه ای و زمان گیرش)

مشخصات اجراکننده و سفارش دهنده آزمون:

آزمون بررسی اثر خواص فیزیکی با سرپرستی و طراحی بخش تخصصی اندودانتیکس دانشکده دندان پزشکی تهران، به سفارش شرکت بتادنت (شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۶۳۷۳۶۹۴) و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران انجام شد.

محل انجام آزمون

میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، دانشکده دندانپزشکی مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

تلفن: 021- 88986677

گزارش آزمایش های انجام شده در مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران بر روی سیلر BETA RCS با لات نامبر SP990011 براساس استاندارد ISO 6876:

اندازه گیری سیالیت (flow):

اجزا سیلر با توجه به دستورالعمل سازنده با دست مخلوط می شوند. $0/05 \pm 0/05$ میلی لیتر سیلر با استفاده از سرنگ مدرج روی صفحه شیشه ای قرار داده می شود. 180 ± 5 ثانیه پس از شروع مخلوط کردن صفحه شیشه ای دوم روی سیلر قرار خواهد گرفت و پس از آن وزنه با وزن ۱۰۰ گرم بر روی آنها گذاشته می شود تا در مجموع 120 ± 2 گرم بر صفحه شیشه ای زیرین نیرو وارد شود. ۱۰ دقیقه پس از شروع مخلوط کردن وزنه برداشته می شود، حداکثر و حداقل قطر دیسک سیلر فشرده اندازه گرفته



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده دندانپزشکی

می شود، اگر تفاوت آنها حدود ۱ میلی متر باشد، متوسط دو قطر ثبت می گردد. اگر این تفاوت بیش از ۱ میلیمتر بود، آزمایش تکرار می شود. آزمایش سه بار انجام می شود. ۱۵ ثانیه قبل از اتمام زمان کارکرد ذکر شده توسط سازنده قطر دیسک به دست آمده در آزمون سیالیت نباید کمتر از ۱۷ میلی متر باشد.

میانگین \pm انحراف معیار	کمترین بر حسب میلی متر	بیشترین بر حسب میلی متر
۲۳,۰۶ \pm ۱,۵۸	۲۱,۳۰	۲۴,۳۷

محدوده تعیین شده استاندارد نباید کمتر از ۱۷ میلیمتر باشد.

اندازه گیری حلالیت (solubility):

سیلر مطابق دستورالعمل سازنده تهیه می شود. قالب روی ورقه پلی اتیلن که روی بلوک شیشه ای است قرار گرفته و با سیلر مخلوط شده پر می شود، به طوری که سیلر کمی اضافه تر از سطح قالب قرار گیرد. بلوک شیشه ای دیگر همراه با ورقه پلاستیکی روی سطح سیلر فشار داده شده و سپس به آرامی برداشته میشود، بطوریکه یک سطح صاف و یکنواخت باقی بماند. قالب پر شده به مدت ۵۰ درصد بیشتر از زمان گیرش ذکر شده توسط سازنده، در انکوباتور قرار می گیرد. نمونه از قالب خارج شده و وزن نمونه با دقت ۰/۰۰۱ گرم تعیین می شود. سه نمونه به این ترتیب آماده می شوند. دو نمونه در ظرف کم عمقی قرار داده می شوند بطوریکه با هم تماس نداشته و پخش نشوند. 1 ± 5 میلی لیتر آب در ظرف ریخته و روی آن پوشانده می شود. ظرف به مدت ۲۴ ساعت داخل انکوباتور قرار داده شده و سپس نمونه ها خارج می شوند. نمونه ها با ۲ الی ۳ میلی لیتر آب تازه به گونه ای شستشو می شوند که آب در ظرف کم عمق جمع آوری شود. آب ارزیابی می شود. وجود ذرات نشان دهنده متلاشی شدن ماده است. نمونه ها کنار گذاشته می شوند، اجازه داده می شود آب داخل ظرف بدون جوشاندن تبخیر شود، سپس ظرف در دمای 2 ± 110 سانتی گراد خشک شده و پس از آن ظرف در دسیکاتور تا دمای اتاق خنک می شود و در نهایت آن با دقت ۰/۰۰۱ گرم وزن می شود. تفاوت بین وزن اولیه و وزن نهایی ظرف با دقت ۰/۰۰۱ گرم محاسبه می شود. این مقدار برابر با مقدار سیلر از دست رفته از نمونه ها می باشد. این مقدار ثبت شده و نسبت آن به وزن اولیه نمونه ها به صورت درصد با دقت ۰/۱ درصد حساب میشود. دو بار فرایند آزمایش تکرار شده و میانگین مقادیر به دست آمده به عنوان میزان حلالیت گزارش می شود.

میزان حلالیت (درصد)
۰,۶

محدوده تعیین شده استاندارد حداکثر ۳ درصد می باشد.



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشکده دندانپزشکی

بررسی میزان رادیوآپسیته:

اجزا سیلر مطابق دستورالعمل سازنده با دست ترکیب شده و درون قالب ریخته می شود. روکش ها در زیر و روی قالب فشار داده شده تا نمونه ای به ضخامت ۱ میلی متر تهیه شود. نمونه در کنار وج پله ای آلومینیومی، در مرکز فیلم رادیوگرافی قرار داده می شود. یک روکش به همان اندازه زیر وج پله ای قرار داده می شود. نمونه، وج پله ای و فیلم رادیوگرافی در فاصله کانونی حدود ۳۰۰ میلی متر، با ولتاژ 5 ± 65 کیلوولت تحت اشعه X قرار می گیرد. تابش اشعه باید تا حدی باشد که دانسیته نوری فیلم ظاهر شده قسمت زیر ضخامت ۱ میلیمتر وج پله ای، شامل تصویر و هاله اطراف آن، در محدوده ۰/۵ تا ۲/۵ باشد. پس از ظهور و ثبوت و خشک کردن فیلم رادیوگرافی، با استفاده از دستگاه دانسیتومتر نوری، دانسیته نوری نمونه با دانسیته نوری وج پله ای مقایسه می شود. رادیوآپسیته نمونه به صورت میلی متر آلومینیوم بیان می شود. اگر مقدار عددی دانسیته نوری تصویر نمونه کمتر از دانسیته پله ۳ میلی متری آلومینیوم باشد، رادیوآپسیته سیلر بیش از ۳ میلی متر بوده است.

در مقایسه با ۳ میلی متر آلومینیوم
مورد تایید استاندارد می باشد

محدوده تعیین شده استاندارد رادیوآپسیته نمونه بیش از رادیوآپسیته آلومینیوم ۳ میلیمتری باشد.

اندازه گیری ضخامت لایه ای (film thickness):

اجزا سیلر مطابق دستورالعمل سازنده با دست ترکیب می شوند. ضخامت دو بلوک شیشه ای در تماس با هم با دقت ۱ میکرومتر اندازه گیری می شود. مقداری از سیلر تهیه شده در وسط سطح یکی از دو بلوک شیشه ای قرار داده می شود. بلوک شیشه ای دیگر دقیقاً منطبق بر بلوک قبلی روی سیلر قرار داده می شود. 10 ± 180 ثانیه بعد از آغاز مخلوط کردن، با استفاده از وسیله اعمال نیرو با دقت، نیرویی عمودی معادل ۱۵۰ نیوتن بر بلوک بالایی وارد می شود. ۱۰ دقیقه بعد از شروع مخلوط کردن ضخامت دو بلوک شیشه ای به همراه لایه نازک سیلر بین آنها با استفاده از میکرومتر اندازه گیری می شود. با محاسبه تفاوت ضخامت بلوک های شیشه ای همراه با لایه سیلر و بدون آن، ضخامت لایه نازک سیلر به دست می آید. سه بار آزمون تکرار می شود. محدوده تعیین شده استاندارد نباید بیشتر از ۵۰ میکرون باشد.

میانگین \pm انحراف معیار	کمترین بر حسب میکرون	بیشترین بر حسب میکرون
$43,17 \pm 4,91$	۳۶	۵۰

۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۴۰۱/۲/۲۸



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی تهران
واحد دندانپزشکی

اندازه گیری زمان گیرش (setting time):

پس از سپری شدن زمان گیرش اعلام شده توسط سازنده، سوزن گیلمور (Gilmore-type metric indenter) با دقت پایین آورده شد تا به صورت عمودی روی سطح افقی سیلر قرار گیرد، این کار در فواصل زمانی مختلف تکرار می گردد تا دیگر هیچ اثر فرورفتگی در سطح سیلر دیده نشود. مدت زمانی که (از پایان مخلوط کردن تا لحظه ای که اثر فرورفتگی در سطح دیده نشود) به طول می انجامد، به عنوان زمان گیرش تعیین می گردد.

زمان گیرش (ساعت)
۲۱

نتیجه:

سیلر BETA RCS با شماره سری ساخت SP990011 (Lot number) بر اساس آزمایش های انجام شده کلیه الزامات استاندارد ISO 6876 را برآورده می سازد.

عبر
۴۰۱۲۲۸
۱۵۰۱۲۲۸



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی

عنوان آزمون

بررسی سمیت سلولی سیلر Beta RCS به روش MTT بر روی سلول فیبروبلاست لیگامان پرپودنتال

مشخصات اجراکننده و سفارش دهنده آزمون

آزمون بررسی اثر سمیت سلولی با سرپرستی و طراحی بخش تخصصی اندودانتیکس دانشکده دندان پزشکی تهران، به سفارش شرکت بتادنت (شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۶۳۷۳۶۹۴) و توسط آزمایشگاه زیست فناوری دانشگاه تهران انجام شد.

محل انجام آزمون

میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه شهید شفیعی، پلاک ۱۳، گروه زیست فناوری پردیس علوم دانشگاه تهران

شماره تماس: 021-66491622

seyedjafari@ut.ac.ir

تاریخ تحویل نمونه: ۱۴۰۰/۹/۱۰

خصوصیات نمونه (ها):

سیلر Beta RCS با لات نامبر SP990011

روش اجرا:

در این مطالعه، عصاره سیلر Beta RCS بر اساس استاندارد ISO 10993 تهیه شد. سپس رقت های کامل، ۰/۱ و ۰/۰۱

عصاره ها به روش رقیق سازی متوالی تهیه شد. هر کدام از رقت ها در تماس با سلول فیبروبلاست لیگامان پرپودنتال قرار

گرفت و پس از مدت زمان های ۱ روز، ۳ روز و ۷ روز، میزان زنده مانی سلولی (cell viability) به روش MTT مورد

سنجش قرار گرفت.


۴۰/۲/۲۸



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی

حجم نمونه برای هر گروه مطالعاتی، ۲۰ نمونه بود.

نتایج آزمون سمیت سلولی سیلر Beta RCS

زمان تماس	وضعیت ستینگ	رقت	درصد زنده مانی سلولی نسبت به گروه کنترل N=20	میانگین و انحراف معیار زنده مانی سلولی نسبت به گروه کنترل	
۲۴ ساعت	تازه مخلوط شده	۱	۸۹,۰۷	۸۶,۶۴	۹۶,۳۶
			۶۸,۸۳	۸۸,۲۶	۱۰۲,۸۳
			۸۵,۸۳	۷۹,۳۵	۸۰,۱۶
			۹۲,۳۱	۹۷,۱۷	۸۴,۲۱
		۰/۱	۸۹,۸۸	۸۰,۱۶	۹۳,۹۳
			۸۹,۰۷	۹۰,۶۹	۹۷,۱۷
				۹۳,۱۲	۷۲,۰۶
			۱۰۱,۲۱	۹۵,۵۵	۸۱,۷۸
		۰/۱	۹۰,۶۹	۸۰,۱۶	۸۵,۸۳
			۱۰۵,۲۶	۹۰,۶۹	۹۵,۵۵
			۹۴,۷۴	۹۵,۵۵	۸۰,۹۷
			۱۰۶,۰۷	۸۳,۴۰	۹۸,۷۹
		۰/۱	۸۹,۰۷	۸۹,۰۷	۱۰۴,۴۵
				۱۰۳,۶۴	۸۹,۰۷
			۹۶,۳۶	۱۰۲,۸	۱۰۲,۰۲
			۹۷,۹۸	۳	۸۹,۰۷
		۱	۱۰۸,۵۰	۹۸,۷۹	۱۰۳,۶۴
			۹۷,۱۷	۹۴,۷۴	۱۰۷,۶۹
			۹۴,۷۴	۸۱,۷۸	۱۰۴,۴۵
			۹۹,۶۰	۱۰۶,۸	۱۰۱,۲۱
		۱	۸		۱۱۱,۷۴
				۱۰۲,۸	
				۳	
				۱۰۲,۰	
		۱	۹۵,۵۵	۱۰۳,۶	۱۰۶,۸۸
			۸۳,۴۰	۴	۹۴,۷۴
			۸۹,۰۷	۹۵,۵۵	۸۰,۱۶
			۹۸,۷۹	۸۲,۵۹	۷۷,۷۳

۴۰۱۲۲۸



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی

	۹۴,۷۴ ۸۹,۰۷	۸۹,۰۷ ۱۰۶,۰ ۷ ۹۸,۷۹ ۹۷,۱۷	۷۳,۶۸ ۱۰۴,۴۵ ۹۰,۶۹			
98.9474 ± 5.15870	۹۹,۶۰ ۸۹,۰۷ ۹۷,۹۸ ۱۱۰,۱۲ ۹۸,۷۹ ۹۴,۷۴	۱۰۲,۰ ۲ ۹۸,۷۹ ۱۰۱,۲ ۱ ۹۷,۹۸ ۱۰۰,۴ ۱۰۶,۰ ۷ ۱۰۱,۲ ۱	۹۶,۳۶ ۹۴,۷۴ ۱۰۱,۲۱ ۸۹,۰۷ ۹۷,۹۸ ۱۰۶,۰۷ ۹۵,۵۵	۰/۱		
98.5020 ± 6.94697	۸۹,۰۷ ۱۰۳,۶۴ ۹۴,۷۴ ۹۲,۳۱ ۱۰۵,۲۶ ۱۰۰,۴۰	۱۱۰,۹ ۳ ۹۰,۶۹ ۱۰۰,۴ . ۹۷,۹۸ ۸۹,۰۷ ۹۹,۶۰ ۹۳,۱۲	۱۰۶,۸۸ ۱۰۰,۴۰ ۱۰۴,۴۵ ۱۰۷,۶۹ ۹۴,۷۴ ۸۶,۶۴ ۱۰۲,۰۲	۰/۰۱		
52.97 ± 7.53	۴۸,۴۵ ۵۹,۷۶ ۴۷,۳۸ ۶۰,۸۳ ۴۷,۳۸ ۵۸,۱۴	۳۸,۲۲ ۵۱,۱۴ ۴۹,۵۳ ۶۴,۰۶ ۵۳,۸۴ ۵۲,۷۶ ۵۹,۲۲	۴۴,۱۵ ۶۴,۶۰ ۵۳,۸۴ ۴۸,۹۹ ۵۱,۶۸ ۶۳,۵۳ ۴۱,۹۹	۱	تازه مخلوط شده	۷۲ ساعت
72.2746 ± 9.26206	۶۸,۳۷ ۸۸,۸۳ ۶۶,۷۶ ۹۵,۸۳ ۷۹,۶۸ ۶۵,۶۸	۵۷,۶۰ ۶۶,۷۶ ۷۶,۴۵ ۷۲,۶۸ ۶۷,۸۳ ۷۹,۱۴ ۷۱,۰۶	۷۲,۱۴ ۸۱,۸۳ ۶۹,۴۵ ۶۲,۹۹ ۷۳,۷۶ ۶۶,۷۶ ۶۱,۹۱	۰/۱		
77.1736 ± 10.88450	۸۱,۸۳ ۶۶,۷۶ ۷۵,۳۷ ۶۴,۶۰ ۸۷,۷۵	۷۵,۹۱ ۷۱,۰۶ ۵۵,۴۵ ۹۴,۷۵ ۹۴,۲۱	۸۸,۲۹ ۷۱,۶۰ ۷۸,۶۰ ۸۱,۲۹ ۸۵,۶۰	۰/۰۱		

۸-۱۰-۲۰۲۱



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی

	۹۰,۹۸ ۶۲,۹۹ ۷۵,۹۱	۶۲,۹۹ ۷۵,۹۱	۷۱,۶۰ ۶۸,۹۱			
60.0808 ± 5.88032	۶۷,۲۹ ۵۹,۲۲ ۵۳,۳۰ ۶۵,۱۴ ۵۹,۲۲ ۶۸,۹۱	۵۳,۸۴ ۴۸,۴۵ ۶۶,۷۶ ۶۲,۴۵ ۴۶,۸۴ ۶۱,۳۷ ۶۰,۳۰	۵۹,۷۶ ۶۰,۸۳ ۶۴,۰۶ ۵۷,۶۰ ۵۹,۲۲ ۶۵,۱۴ ۶۱,۹۱	۱	ست شده	
73.8089 ± 11.83215	۶۲,۴۵ ۶۹,۴۵ ۸۱,۲۹ ۹۲,۰۶ ۶۷,۲۹ ۵۴,۳۷	۷۳,۷۶ ۶۵,۶۸ ۵۴,۳۷ ۸۳,۴۵ ۷۹,۶۸ ۷۳,۲۲ ۶۶,۷۶	۷۱,۰۶ ۹۵,۸۳ ۹۴,۲۱ ۶۲,۹۹ ۷۷,۵۲ ۷۹,۶۸ ۷۱,۰۶	۰/۱		
79.1925 ± 11.40145	۹۵,۸۳ ۸۰,۷۵ ۹۴,۷۵ ۸۶,۱۴ ۹۲,۰۶ ۸۹,۹۱	۷۵,۳۷ ۶۷,۲۹ ۶۴,۶۰ ۸۱,۲۹ ۸۷,۷۵ ۶۲,۹۹ ۸۰,۲۲	۶۹,۹۹ ۸۲,۹۱ ۷۸,۰۶ ۹۳,۱۴ ۷۱,۰۶ ۷۳,۲۲ ۵۶,۵۳	۰/۰۱		
42.11 ± 7.21	۴۰,۲۸ ۵۱,۷۳ ۳۹,۴۹ ۲۴,۸۸ ۴۵,۸۰ ۵۰,۱۵	۳۰,۸۰ ۴۸,۱۷ ۴۶,۲۰ ۳۹,۰۹ ۳۰,۸۰ ۵۰,۹۴ ۴۳,۴۴	۴۹,۷۵ ۴۷,۳۸ ۳۸,۷۰ ۳۹,۴۹ ۴۳,۸۳ ۴۰,۲۸ ۴۱,۰۷	۱	تازه مخلوط شده	۱۶۸ ساعت
95.0642 ± 13.23083	۱۰۳,۰۶ ۸۴,۱۱ ۹۹,۱۱ ۷۸,۹۷ ۱۱۳,۳۳ ۹۲,۰۰	۹۰,۴۲ ۱۰۶,۶ ۱ ۸۷,۶۶ ۹۰,۴۲ ۹۷,۵۳ ۹۳,۵۸ ۸۳,۷۱	۵۶,۴۷ ۱۰۵,۴۳ ۱۰۹,۳۸ ۱۱۰,۹۶ ۱۰۴,۲۴ ۹۹,۱۱ ۹۵,۱۶	۰/۱		
97.2162 ± 10.35535	۱۰۱,۰۹ ۸۵,۲۹ ۹۵,۹۵ ۱۱۷,۲۸ ۱۱۰,۵۶ ۹۲,۴۰	۸۸,۴۵ ۱۱۶,۰ ۹ ۱۰۱,۸ ۸ ۸۸,۰۶	۸۸,۰۶ ۹۱,۶۱ ۹۳,۹۸ ۸۲,۹۲ ۹۶,۷۴ ۸۸,۰۶	۰/۰۱		

ع.ا.۲۲۸



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی



	۱۰۱,۰ ۹ ۸۷,۲۷ ۸۹,۶۳ ۱۰۸,۹ ۸	۱۰۷,۰۱			
89.7335 ± 6.87027	۹۳,۵۸ ۹۵,۹۵ ۸۹,۶۳ ۹۰,۸۲ ۹۷,۱۴ ۸۸,۸۵	۹۰,۰۳ ۸۹,۲۴ ۹۵,۵۶ ۹۲,۷۹ ۸۶,۸۷ ۷۴,۲۳ ۸۳,۷۱	۷۸,۵۸ ۸۹,۲۴ ۹۰,۰۳ ۹۷,۱۴ ۹۲,۴۰ ۱۰۱,۰۹ ۷۷,۷۹	۱	ست شده
98.3811 ± 9.33308	۸۸,۸۵ ۱۱۰,۵۶ ۱۰۰,۶۹ ۸۸,۴۵ ۹۵,۱۶ ۱۰۸,۵۹	۸۴,۵۰ ۸۷,۲۷ ۹۲,۴۰ ۱۰۴,۶ ۴ ۱۰۸,۱ ۹ ۹۶,۷۴ ۹۹,۱۱	۸۴,۱۱ ۹۱,۲۱ ۱۰۱,۸۸ ۹۸,۳۲ ۱۰۱,۴۸ ۱۱۵,۷۰ ۱۰۹,۷۷	۰/۱	
97.1175 ± 9.46943	۹۲,۷۹ ۱۰۳,۸۵ ۱۰۵,۸۲ ۹۵,۹۵ ۸۵,۶۹ ۱۰۵,۸۲	۱۰۸,۹ ۸ ۸۸,۸۵ ۱۰۵,۴ ۳ ۸۲,۹۲ ۹۲,۴۰ ۹۶,۷۴ ۹۱,۶۱	۱۰۵,۴۳ ۸۳,۷۱ ۱۰۶,۲۲ ۱۰۰,۳۰ ۸۷,۲۷ ۸۸,۰۶ ۱۱۴,۵۱	۰/۰۱	

ع.ا.ف.ا



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی




[Handwritten signature]
E-I, P, M



دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشکده دندانپزشکی



نتیجه گیری :

رقت کامل سیلر Beta RCS در حالت تازه مخلوط شده در زمان ۲۴ ساعت با استاندارد تست ISO 10993 مطابقت دارد و زیست سازگار می باشد. این سیلر در حالت ست شده در تمام رقت های مورد بررسی، همچنین در حالت تازه مخلوط شده و رقیق شده (رقت های ۱/۱ و ۱/۰)، در تمام بازه های زمانی مورد مطالعه زیست سازگار بوده و با استاندارد تست ISO 10993 مطابقت دارد.

صحت موارد عنوان شده مورد تایید اینجانب می باشد.

احسان سیدجعفری اولیائی نژاد

دانشیار پردیس علوم/گروه بیوتکنولوژی شماره تماس: 021-66491622

seyedjafari@ut.ac.ir



عنوان آزمون: نتایج آنتی باکتریال مواد پرکننده دندان

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

درخواست کننده: دکتر نوری

نام نمونه(ها):		Beta RCS
نوع نمونه:		نانوذره / پودر <input type="checkbox"/> محلول <input type="checkbox"/> پلیمر <input checked="" type="checkbox"/> کامپوزیت <input checked="" type="checkbox"/> فلز <input type="checkbox"/> عصاره <input type="checkbox"/> الیاف <input type="checkbox"/>
روش آزمون:		Viable Cell Count زمان مواجهه (آزمون): 3 min, 3 hour
میکروارگانیزم های شاخص:		Enterococcus faecalis ATCC 11700
منبع:		- CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), Methods for Determining Bactericidal Activity of Antimicrobial Agents. Approved Guideline, M26-A

مشخصات اجراکننده و سفارش دهنده آزمون:

آزمون بررسی اثر آنتی باکتریال با سرپرستی و طراحی بخش تخصصی اندودانتیکس دانشکده دندان پزشکی تهران، به سفارش شرکت بتادنت (شناسه ملی: ۱۴۰۰۰۶۳۷۳۶۹۴) و توسط آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه تهران انجام شد.

محل انجام آزمون:

ساختمان گروه میکروبیولوژی دانشگاه تهران
تهران، خیابان وصال، کوچه شفیعی، پلاک 17

ایمیل: ostovar@ut.ac.ir, ut.microbiologylab@gmail.com

تلفن: 021-6111356

خصوصیات نمونه:

سیلر Beta RCS با لات نامبر SP990011

عبر
۱۴۰۱/۰۵/۲۶

روش اجرای تست بررسی آنتی باکتریال

در این مطالعه سیلرها در دو حالت تازه مخلوط شده و ست شده مورد مطالعه قرار گرفت. باکتری مورد بررسی *Enterococcus faecalis* بود و از روش Agar diffusion test (ADT) برای بررسی حالت تازه مخلوط شده سیلرها و روش Direct contact test (DCT) برای بررسی حالت تازه مخلوط شده و ست شده مواد در زمان های تماس ۳۰ دقیقه و ۱۸۰ دقیقه استفاده شد. در روش ADT، سوسپانسیون باکتریال با کدورت ۰.۵ مک فارلند معادل 1.5×10^8 CFU/ml تهیه شد. به میزان ۰.۱ ml از این سوسپانسیون روی پلیت حاوی Brain Heart Infusion agar سیت شد. با استفاده از پانچ، ۴ چاهک به قطر ۵ mm و عمق ۳ mm ایجاد شد. ۳ چاهک توسط مقدار تقریبی ۲۰ mg سیلر که تازه مخلوط شده پر شد. در یک چاهک باقی مانده به عنوان گروه کنترل، هیچ ماده ای اضافه نشد. از یک پلیت که هیچ باکتری رو آن کاشته نشده و سیلری به آن اضافه نشده به عنوان گروه کنترل استریلیزاسیون استفاده شد. پلیت ها به مدت ۴۸ ساعت در رطوبت ۹۵٪ و دمای ۳۷ درجه در شرایط بی هوازی انکوبه شدند. بعد از این مدت قطر هاله عدم رشد توسط خط کش اندازه گیری شد. در روش DCT معادل ۹۰ میلی گرم از سیلرهای مخلوط در صفحات ۲۴ چاهی ($n=10$) ریخته شد. در گروه های تازه مخلوط شده، ۶۰ میکرولیتر سوسپانسیون باکتریایی (1.5×10^8 CFU/ml) بلافاصله به چاهک ها اضافه شد. در گروه های ست شده، پلیت ها به مدت ۷۲ ساعت انکوبه شدند و سپس سوسپانسیون باکتریایی اضافه شد. یک چاه بدون افزودن سیلر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد ($n=10$). پلیت ها در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ (نمونه های تازه مخلوط شده) و ۱۸۰ دقیقه (نمونه های تازه مخلوط و تنظیم شده) انکوبه شدند. مقدار ۱۰۰ میکرولیتر سوسپانسیون بر روی صفحات سابلور آگار کشت داده شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه شد. در مجموع ۹۰ پلیت برای گروه های آزمایشی استفاده شد. سپس واحدهای تشکیل دهنده کلنی (CFU) شمارش شدند. میزان کاهش باکتری با کم کردن این مقدار از CFU گروه های کنترل محاسبه شد.

حجم نمونه برای هر گروه مطالعاتی ۱۰ نمونه می باشد.

نتایج آزمون

مقادیر شمارش کلنی، درصد کاهش کلنی (RP)، و لگاریتم کاهش (LR) باکتری انتروکوک فکالیس در تماس با سیلر Beta RCS

تازه مخلوط شده و ست شده

VCI (CFU/ml)	30min (fresh)		3h(fresh)		3h (set)	
	7.73×10^4	8×10^4	1.4×10^3	3×10^3	9.2×10^3	5×10^3
	7.86×10^4	8.1×10^4	1.5×10^3	2×10^3	9×10^3	1.1×10^4
	7.75×10^4	7.88×10^4	9×10^2	1.1×10^3	1.02×10^4	6×10^3
	7.7×10^4	7.8×10^4	2.5×10^3	1.6×10^3	7×10^3	1.07×10^4
	7.73×10^4	7.82×10^4	2.1×10^3	1×10^3	9×10^3	9.5×10^3
RP2 (%)	22.7%	20%	98.6%	97%	90.8%	95%



	21.4%	19%	98.5%	98%	91%	89%
	22.5%	21.2%	99.1%	98.9%	89.8%	94%
	23%	22%	97.5%	98.4%	93%	89.3%
	22.7%	21.8%	97.9%	99%	91%	90.5%
LR3 (Log10)	0.112	0.097	1.854	1.523	1.036	1.301
	0.105	0.092	1.824	1.699	1.046	0.959
	0.111	0.103	2.046	1.959	0.991	1.222
	0.114	0.108	1.602	1.796	1.155	0.971
	0.112	0.107	1.678	2	1.046	1.022

مقادیر قطر هاله عدم رشد باکتری انتروکوک فکالیس در تماس با سیلر Beta RCS تازه مخلوط شده بعد از ۲۴ ساعت تماس

Zone of inhibition (mm)	
۱۹,۰۰	۲۰,۰۰
۲۱,۰۰	۱۹,۰۰
۱۹,۰۰	۱۹,۰۰
۲۰,۰۰	۲۰,۰۰
۱۹,۰۰	۲۰,۰۰

نتیجه گیری:

سیلر مورد بررسی، هم در حالت تازه مخلوط شده و هم در حالت ست شده، در هر دو روش انتشار آگار و تماس مستقیم در تمامی بازه های زمانی مورد بررسی دارای اثر آنتی باکتریال می باشد.

مرحان استوار اسفندآبادی
 مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی

استقرار

ساختمان گروه میکروبیولوژی دانشگاه تهران
 تهران، خیابان وصال، کوچه شفیعی، پلاک ۱۷ | کدپستی: ۱۴۱۷۸-۶۴۴۱۲
 تلفن: ۰۲۱-۶۱۱۱۳۵۶۰ | ایمیل: ostovar@ut.ac.ir, ut.microbiologylab@gmail.com